

サビキラーセラコン N-GF (ガラスフレーク入)

溶剤

中塗り専用

品種 特殊アルキド塩化ゴム系化学反応型シリカ・セラミックス塗料

特長 無公害です。(鉛、亜鉛、クロム等の重金属を含みません)
 高耐候性、耐水性、耐塩水性、長期防蝕性に優れた塗料です。
 ガラスフレークが塗膜中で積層配列されるので、重防蝕仕様の塗装系として優れた適正があります。
 亜鉛メッキ、鉄、ステンレス、アルミ、銅等の非鉄金属面にも良く密着します。

用途 1、橋梁、タンク、プラント、海洋構造物等の重防蝕仕様
 2、下地にサビキラーセラコンNを塗装して下さい

荷姿 20kg

塗装性状

色相	白、グレー、赤錆
密度(g/cm ³)	1,53
標準塗布量(g/m ² /回)	250~350
膜厚(μ)	Dry 50~60
乾燥時間(H)	指蝕 1,0(5)・0,5(20)
	半硬化 8,0(5)・3,0(20)
塗装間隔	最短 10時間(5)・4時間(20)
	最長 3ヶ月(5)・3ヶ月(20)
引火点	20

塗装条件

温度、湿度	5 以上 85%以下
塗装方法	エアレススプレー、刷毛、ローラー
エアレススプレー条件 推奨チップ	625以上
1次圧	5~6kg/cm ²
2次圧	130~150kg/cm ² 以上
希釈シンナー	サビキラーセラコンN-GF専用シンナー
希釈率	エアレススプレー 5~10%
	刷毛塗り 0~5%
下地処理	サビキラーセラコンNを塗装後2~3種Aケレン以上

危険物表示 第2石油類

有機溶剤区分 第2種有機溶剤

注意事項 下地処理のグレードにご留意下さい。
 規定膜厚以下では塗膜性能に悪い影響がありますので、規定膜厚量を厳守してください。
 気象条件が不適当な場合は塗装を行わないでください。
 必ず専用シンナーをご使用してください。
 引火性があり、有機溶剤及びその他の有害物質を含有していますので、容器表示の注意事項を必ず守りお取り扱い下さい。詳細はMSDSをご参照下さい。