

サビキラーセラコン N

溶剤

品種 特殊アルキド塩化ゴム樹脂化学反応型シリカ・セラミックス塗料

特長 無公害です。(鉛、亜鉛、クロム等の重金属を含みません)
高耐候性、耐水性、耐塩水性、長期防蝕性に優れた塗料です。
特殊シリカセラミックスが化学反応を起こし、塗膜をアルカリ性に変えて適正塗膜を形成した後は長期にわたって被塗物を保護します。また重防蝕の塗料系として優れた適正を發揮します。
亜鉛メッキ、鉄、ステンレス、アルミ、銅等の非鉄金属面にも良く密着します。
静電気を起こしにくい塗膜を作ります。

用途 橋梁、タンク、鉄塔、プラント、海洋構造物等の重防蝕仕様

荷姿 20kg ・ 5kg

塗装性状

色相	各色(3分艶)
密度(g/cm ³)	1,38
標準塗布量(g/m ² /回)	200~220
膜厚(μ)	Dry 40~45
乾燥時間(H)	指蝕 0,6(5) ・ 0,4(20)
	半硬化 5(5) ・ 2(20)
塗装間隔	最短 8時間(5) ・ 4時間(20)
	最長 3ヶ月(5) ・ 3ヶ月(20)
引火点	23

塗装条件

温度、湿度	5 以上 85%以下
塗装方法	エアレススプレー、刷毛、ローラー
エアレススプレー条件 推奨チップ	No163 - 719~721
1次圧	5~6kg/cm ²
2次圧	150kg/cm ² 以上
ガン移動速度	80~100cm/秒
希釈シンナー	サビキラーセラコンN専用シンナー
希釈率	エアレススプレー 5~10%
	刷毛塗り 0~5%
下地処理	SIS - St3, 0以上

上塗り塗料(艶有の場合) サビキラーNB・サビキラーSTB・サビキラーUTB

危険物表示 第4類第2石油類 危険物等級

有機溶剤区分 第2種有機溶剤

注意事項 下地処理のグレードが高い程強力な防錆防蝕力を發揮しますので、ケレンには特にご注意ください。
規定膜厚以下では塗膜性能に悪い影響がありますので、規定膜厚量を厳守してください。
気象条件が不適当な場合は塗装を行わないでください。
必ず専用シンナーをご使用してください。