

# サビキラー STB

弱溶剤

## 上塗り専用

品種 シリコンアクリル樹脂塗料

特長 耐候性・耐久性に優れています。  
長期の光沢保持特性及び保色性を有しています。  
取り扱いが簡単な一液性で作業性が良好です。(刷毛、ローラー、吹き付けのいずれも可能です)  
希釈剤にはサビキラーSTB専用シンナーを使用しますので臭気や安全性でも有利です。

用途 悪環境下での長期保存製を要求される鉄骨構造物(亜鉛引きや鉄板屋根等)の新設及び塗り替え用の上塗りとして最適です。セメント製品等への新設及び塗り替え用にも使用できます。

荷姿 16kg ・ 4kg

### 塗装性状

色相	各色
密度(g/cm <sup>3</sup> )	0,98±0,03
標準塗布量(g/m <sup>2</sup> /回)	100~140
膜厚(μ)	20~30
乾燥時間(H)	指蝕 0,5(20 )
	半硬化 4(20 )
塗装間隔	8時間以上7日以内(20 )
引火点	31,5

### 塗装条件

温度、湿度	5 以上 85%以下
塗装方法	エアレススプレー、刷毛、ローラー
エアレススプレー条件 推奨チップ	163 - 711~715
1次圧	4~5kg/cm <sup>2</sup>
2次圧	150kg/cm <sup>2</sup>
希釈シンナー	サビキラーSTB専用シンナー
希釈率	エアレススプレー 5~10%
	刷毛塗り 0~5%

危険物表示 第4類第2石油類 危険物等級

有機溶剤区分 第3種有機溶剤

注意事項 他の塗料とは相溶しませんので混合しないでください。  
下記のような場合には塗装しないでください。  
・朝夕の結露時期  
・高湿度(85%以上)降雪雨の予測される時  
・気温5 以下の時  
・強風下、塵埃の付着する恐れのある時  
溶剤型塗料ですので換気、火気に十分ご注意ください。  
希釈は専用シンナーをご使用ください。  
ご使用前には十分に攪拌してください。