

サビキラーセラコン T

弱溶剤

品種 特殊アルキド樹脂シリカ・セラミックス塗料

特長 長期防錆・防蝕塗料です。
速乾性で旧塗膜に対する付着性が良好です。
亜鉛メッキ面への付着性に優れています。

用途 大型構造物、屋根、鉄塔、鉄骨、看板、建築金属部等

荷姿 20kg ・ 5kg

塗装性状

色相	白、赤錆、グレー
密度(g/cm ³)	1,34
標準塗布量(g/m ² /回)	190~220
膜厚(μ)	Dry 40~45
乾燥時間(H)	指蝕 1(5)・0,5(20)
	半硬化 10(5)・3(20)
塗装間隔	最短 12時間(5)・5時間(20)
	最長 3ヶ月(5)・3ヶ月(20)
引火点	42,5

塗装条件

温度、湿度	5 以上 85%以下
塗装方法	エアレススプレー、刷毛、ローラー
エアレススプレー条件 推奨チップ	No163 - 718~719
2次圧	130~140kg/cm ² 以上
ガン移動速度	80~100cm/秒
希釈シンナー	サビキラーセラコンT専用シンナー
希釈率	エアレススプレー 0~5%
	刷毛塗り 0~3%

上塗り塗料(艶有の場合) サビキラー-TB・サビキラー-STB・サビキラー-UTB

危険物表示 危険物 指定可燃物

有機溶剤区分 第3種有機溶剤

注意事項 規定膜厚以下では塗膜性能に悪い影響がありますので、規定膜厚量を厳守してください。
気象条件が不適当な場合は塗装を行わないでください。
塗料缶に表示している取扱注意事項をご確認の上、ご使用下さい。