

サビキラー TB

弱溶剤

上塗り専用

品種 アルキド樹脂系上塗り塗料

特長 耐候性・耐久性に優れています。
長期の光沢保持特性及び保色性を有しています。
取り扱いが簡単な一液性で作業性が良好です。(刷毛、ローラー、吹き付けのいずれも可能です)
希釈剤にはサビキラーTB専用シンナーを使用しますので臭気や安全性でも有利です。

用途 船舶内外部、一般鉄鋼構造物、一般建築物の上塗り

荷姿 18kg ・ 4kg

塗装性状

色相	各色
密度(g/cm ³)	1,20±0,03
標準塗布量(g/m ² /回)	110~140
膜厚(μ)	Dry 20~30
乾燥時間(H)	指蝕 3(5) ・ 1(20)
	半硬化 18(5) ・ 10(20)
塗装間隔	最短 16時間以上(20)
引火点	38

塗装条件

温度、湿度	85%以下
塗装方法	エアレススプレー、刷毛、ローラー
エアレススプレー条件 推奨チップ	163 - 719
2次圧	130kg/cm ²
希釈シンナー	サビキラーTB専用シンナー
希釈率	エアレススプレー 0~5%
	刷毛塗り 0~5%

消防法分類 指定可燃物

有機溶剤区分 第2種有機溶剤

注意事項 ご使用前には十分に攪拌してください。
被塗物の油分、水分、ゴミ等は完全に取り除いてください。
溶剤型塗料ですので換気、火気に十分ご注意ください。
希釈は専用シンナーをご使用ください。