


ALL WOOD



木部・人工木 どちらも塗れる

- ・人工木デッキ・ウッドデッキ
- ・ウッドベンチ・ウッドフェンス

水性

人工木も選べるカラーで模様替え

1 木部も人工木もどちらも塗れる !!

密着性が良好で木部にも人工木にもしっかりと密着します！
今まで不可能だった人工木への塗装が可能になりました!!

2 安心安全の水性塗料 !!

水性塗料のため引火性も、シンナー臭も無く、使用された器具も水洗いが可能です。
水道水で希釈ができるのでうすめ液を用意する必要はありません。

3 速乾性で液垂れしにくく !!

乾燥時間が短いので液垂れしにくく作業性が抜群です。

4 高発色で鮮やかな仕上がり !!

発色性が高く特別な技術がなくとも綺麗な仕上がりで塗装をお楽しみ頂けます。

5 食品衛生法に適合した水性塗料 !!

食品衛生法に適合しているので、赤ちゃんのいるお部屋の家具や、ドッグハウスなどでも安心してご使用いただけます。



色褪せた人工木も
新たなカラーで
イメージチェンジ !!

種別	使用方法
水性	刷毛 ローラー スプレー

業界初!! 人工木、天然木どちらも塗れる!

ウッドデッキ / 人工木デッキ / ウッドベンチ / ウッドテーブル / ウッドフェンス / 家具 / ログハウス / 他

「ALL WOOD」は引火性や臭いも無いため環境に優しく、かつ安全にご使用頂けます！

製品仕様 弊社社内試験による結果

塗料性状	内 容
密度 (g/cm³)	1.12
粘度	63(23°C·KU)
不揮発分	41%
色相	各色
荷姿	0.7L/3.0L/16kg
乾燥時間	約 15 分 (23°C・指触)
試験成績	成 績
光沢	80
pH	8 ~ 10
鉛筆硬度	HB
耐水性能	240 時間 良好 (40°C)
耐塩水噴霧性能 (5% 塩水)	480 時間
促進対候性	400 時間
耐溶剤性 (JIS2号軽油 24 時間)	異常なし
塗装標準	内 容
塗装方法	刷毛 / エアスプレー / エアレススプレー / ローラー
希釈	水 (水道水または清水)
希釈率	0 ~ 5%
標準使用量	刷毛 : 100 g/m²・回 エアスプレー / エアレススプレー : 140g/m²・回
塗り面積	約 160 m² / 回 (16Kg 缶・1回)
塗装回数	1 ~ 2 回
塗装環境	温度 5 度以上 湿度 85% 以下
標準膜厚	(Wet)60 ~ 90 μm (Dry)20 ~ 30 μm
関連法規制	内 容
消防法区分	非危険物
有機溶剤予防規則	非該当
労働安全衛生法に基づく表示	エチレングリコール / モノブチルエーテル

注意事項

詳細な安全情報については SDS を参照ください。

製品の改良により、予告なく内容・表記を変更する場合がございます。予めご了承ください。

■塗装上の注意

- 気温 5°C 以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、及び風が強い日には塗装しないでください。
- 結露する季節は早め(午後3時頃)に塗り終えてください。
- 人工木に塗装する場合は 40 番程度のサンドペーパーで目荒らしを行ってください。
- フックス及び塗膜のついている塗装面には塗布できませんので必ずサンドペーパーなどで完全に取り除いてください。
- 顔料が缶の底に沈殿していることがありますので、使用前によく缶を振り、攪拌棒などでかき混ぜながら使用してください。
- あらかじめ目立たないところで試し塗りをし、色や仕上がり感を確認してください。
- 針葉樹(マツ、スギなど)は吸い込みムラでのやすい木材の為、着色ムラ、および塗り継ぎムラがでやすくなります。必ず試し塗りで確認してください。
- 手を触れたり、歩いたりする平面部位(ベンチ、ベランダ、パレコニー等)は摩擦による色落ちが早くなる場合があります。その場合は塗り重ねをこまめに行ってください。
- 一度の塗装で厚すぎたり薄すぎないようにしてください。
- 充分に乾燥していない木部には塗らないでください。湿度が高い場合、低温の場合、塗布量が多すぎる場合、下塗りが未乾燥のうちに重ね塗りした場合、乾燥遅延を起こすことがありますので、ご注意ください。
- 乾燥時間、塗り面積の表示は、気象条件、木材の種類、状態、塗り方、色などによって多少異なります。
- 塗装後一週間位は引っ搔きや強い摩擦にお気を付けてください。
- 塗装後のウッドデッキ等を掃除する際、デッキブラシ等で強くこすらないでください。
- 間違って塗装した場合は本品が乾かないうちに布等で拭きとってください。
- 汚れても差支えのない服装で作業してください。手袋や保護眼鏡等を着用し、出来るだけ皮膚に付着しないようにしてください。
- 皮膚に付着した場合は、すぐに水と石けんで洗い流してください。
- 使用後の余った塗料は容器に戻さないでください。
- 塗装本来の目的以外には使用しないでください。

■保管上の注意

- 余った塗料は(水やその他の混合なし)、ふたを密閉し、容器のさびやすい所や直射日光の当たる場所を避けて、冷暗所に保管してください。
- 一度開封した塗料は早めに使い切ってください。
- 子供の手の届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。 【お求めはこちらまで】

乾燥時間

乾燥時間は天候(送風・湿度など)によって変動致します。

温度	乾燥時間	塗装間隔	
		指触	約 3 時間
5°C	約 8 時間	約 30 分	約 3 時間
20°C		約 20 分	約 1.5 時間
30°C		約 10 分	約 1 時間

子供の家具やおもちゃも安心して塗装できます!!



※シールははがしてから塗装しています。

調色も承ります!

基本色のほかに「一般社団法人日本塗料工業会 塗料用標準色」の色票番号に基づく、調色対応が可能です。

「下地の色に合わせたい」・「タッチアップ処理をする時に違和感なく仕上げたい」といったご要望にもお答えできます。

【ご注意】

- 色によりましては、調色対応が不可の場合がございます。その場合は近似色での対応となります。予めご了承ください。
- 調色対応は受注生産となりますので、ご希望の色・数量によって価格・納期は変更となります。
- 調色対応をご希望の際は、ご購入される販売店様へお問い合わせください。



【開発・製造】

特殊塗料開発製造メーカー

BAN 株式会社

Z-BAN-ZI

〒262-0011 千葉県千葉市花見川区三角町 118

フリーダイヤル: 0120-012-280

URL: http://www.ban-zi.jp/

