

BAN Zi

paint

ガラスコーティング「超耐候型撥水保護剤」

金属・木部・
石材・コンクリート用

Super GX

glass hard

スーパーGXガラスハード

Super GX glass~~X~~hard

金属・木部・
石材・コンクリート用

撥水力はどこにも負けません

特長


1、超耐候性

スーパーGXグラスハードは常温硬化型（一液性）コーティング剤で、樹脂の中で最も耐候性に優れている特殊シリコンが主成分である為、長期に渡り超耐候性を発揮します。



2、ガラス質の硬い被膜を形成

スーパーGXグラスハードは処理後は強度が高く硬いガラス質の被膜を形成し表面を保護します。3Hから8Hまでのラインナップをご用意しております。



3、撥水・撥油効果

スーパーGXグラスハードは撥水・撥油効果が抜群で、湿気や水分等の浸透を防ぎます。

4、耐酸性・耐アルカリ性に優れています

耐酸性・耐アルカリ性に優れているため、洗剤等のシミや塩害・酸性雨による劣化・風化を抑制・防止します。

5、無溶剤なので安心・安全です

スーパーGXグラスハードは溶剤を使用しない為、環境にも配慮されたエコ塗料です。臭いもない為安心して使用できます。

用途



使用上の注意点

- ①施工前に必ずマニュアルを読んでください。
- ②直射日光を避け、換気の良い冷暗所に密栓して保管してください。
- ③着火源に近づけないようにしてください。
- ④衝撃を避け、持ち運びの際は十分に留意してください。

スーパーGXグラスハードの種類

| | タックフリー時間 | 硬化時間 | 撥水性能 | その他 | 荷姿 |
|---------|----------|-------|--------|------------------------|--------------------------------|
| 3H | 30~60分 | 2~7日 | 撥水 | 耐屈曲性・耐衝撃性に優れています 3H | 500g (ビン) (最低ロット500g×2=1kg) |
| 3HW | | | 撥水・膜厚 | | |
| 3H-R | | | 超撥水 | | |
| 3HW-R | | | 超撥水・膜厚 | | |
| 5H | 5~10分 | 1日 | 撥水 | 速乾性に優れています 4~5H | 500g (ビン) (最低ロット500g×2=1kg) |
| 5HW | | | 撥水・膜厚 | | |
| 5H-R | | | 超撥水 | | |
| 5HW-R | | | 超撥水・膜厚 | | |
| 8H | 30~60分 | 2日~7日 | 撥水 | 高硬度 7~8H | 500g (ビン) (最低ロット500g×2=1kg) |
| 8HW | | | 撥水・膜厚 | | |
| 8H-R | | | 超撥水 | | |
| 8HW-R | | | 超撥水・膜厚 | | |
| ウォールコート | 30~60分 | 2日~7日 | 超撥水 | 外壁の防汚 | 1kg・4kg (缶) |
| ねぶた | 30~60分 | 2日~7日 | 撥水 | 和紙の撥水 | 1kg・4kg (缶) |

発売元

販売代理店